



# Russisch Berken triplex WBP

Russisch berken multiplex is opgebouwd uit door-en-door berken fineren.  
Een breed inzetbare plaat met maximale sterkte eigenschappen. De fineren zijn kruislings  
verlijmd en gelijkmatig opgebouwd uit fineren met een gemiddelde dikte van 1,5mm.

## Kwaliteit

B/BB - voor hoge of blanke kwaliteitsafwerking (zichtwerk) gelakt of blank niet gerepareerd en  
egaal van kleur

S/BB - goede kwaliteit voor schilderwerk/lakken. Dekfineren gerepareerd met licht  
kleurverschillen.

BB/BB - standaard kwaliteit (gepropt) voor schilderwerk, overplakken en overfineren

CP/CP - kwaliteit met gerepareerde dekfineren en veel kleurverschillen breed inzetbaar

C/C - kwaliteit zonder gerepareerde dekfineren en veel verkleuringen. Geen zichtwerk maar  
gebruik vanwege constructieve / sterkte eigenschappen

## Verlijming

WBP EN 314-2 klasse 2. DIN 68705 exterieur

INT EN 314-1 klasse 1 interieur

## Diktes

3 / 4 / 6 / 6,5 / 9 / 12 / 15 / 18 / 21 / 24 / 27 / 30 / 35 / 40 mm

## Afmetingen

1220 x 2440 mm

1250 x 2500 / 1250 x 3050 mm

1300 x 3050 mm

1530 x 1530 / 1530 x 3050 mm

2440 x 1220 / 2500 x 1250 mm

Overige afmetingen op aanvraag.

## Gewicht

Ca 710 kg/m<sup>3</sup>

## Certificering

CE 2+

Op aanvraag FSC of PEFC gecertificeerd

## Toepassing

Schilderwerk, interieurs, meubels, overplakken met laminaat of fineer, vloeren. Toepassingen met  
zware constructieve eisen. Toleranties conform GOST 3916.1-96.

Nom. dikte (mm)	3	4	6,5	9	12	15	18	21	24	27	30	35	40
Aantal lagen	3	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	25	27
Gem. dikte	2,9	3,8	6,4	8,8	11,9	14,9	17,8	20,9	23,9	26,9	29,9	35,0	39,9
Minimaal in mm	2,6	3,5	6,5	8,4	11,7	14,2	17,1	20,0	22,9	25,8	28,7	33,6	38,4
Maximaal in mm	3,4	4,3	6,9	9,4	12,5	15,6	18,7	21,8	24,9	28,0	31,1	36,3	41,4
Gem gewicht, kg/m <sup>2</sup> , van berken	2,1	2,7	4,6	6,5	8,4	10,4	12,3	14,3	16,2	18,2	20,3	24,2	28,0