



Mepla texture I/II ext.

Mepla texture bestaat uit door-en-door grenen fineren.

De plaat is geborsteld en gezandstraald. In het dekfineer is een U groef aangebracht zodat de aanblik van planken wordt verkregen.

De hart op hart afstand tussen de groeven bedraagt 100mm.

De plaat is voorzien "chiplapped edges" (lip lasverbinding) om naadloos door te kunnen werken.

Kwaliteit

I (voorzijde) – dekfineer ongevoegd
kleine gezonde pitkwasten toegestaan

II (achterzijde) - deklaag vrijwel ongevoegd
beperkte reparaties toegestaan

Verlijming

EN 314 -2 klasse 3 exterieur

Dikte

12 mm

Afmeting

2440 x 1220 mm

Gewicht

Ca 550 kg/m³

Certificering

CE 2+

Toepassing.

Daar waar het aanzicht van planken gewenst is.

Het aantal toepassingen is groot , zowel binnen als buiten is het uitstekend geschikt.

b.v. bekleding van deuren , garage poorten , gootoversteken enz.

Een mooi alternatief voor massief hout.

Randafwerking

Bij verwerking in beschutte buiten toepassingen waarbij er vocht via de randen in de plaat kan komen dienen de platen te worden behandeld met een randsealer of PVAC-lijm met verharder (klasse D4).

Goed afwerken verlengt de levensduur van de plaat bij buiten gebruik.