



Ind. Hardwood BB/CC MR

Oorspronkelijk werd de benaming “triplex” alleen gebruikt voor platen opgebouwd uit 3 fineerlagen en multiplex voor platen met meer dan 3 fineerlagen. Tegenwoordig worden de benamingen door elkaar gebruikt en spreekt men als verzamelnaam over triplex. Triplex (multiplex) is opgebouwd uit een oneven aantal fineerlagen die kruislings op elkaar verlijmd worden. De meest gebruikte lijmen zijn voor binnentoepassingen melamine- en ureum formaldehyde lijm (MR/Int) en voor buitentoepassingen phenol formalhyde lijm (WBP/Ext). Nadat de fineerlagen gedroogd zijn naar het juiste vochtgehalte worden ze onder druk en bij hoge temperatuur op elkaar verlijmd. Na het persen worden de platen op standaard maten gezaagd en geschuurd.

Indonesisch hardwood bestaat uit verschillende hardhout soorten. De platen hebben witachtig tot donkerroze dekfineren.

De binnenlagen zijn opgebouwd uit een combinatie van hardhoutsoorten.

Kwaliteit

BB(voorzijde) – dekfineer ongevoegd, kleine gezonde pitkwasten toegestaan

CC(achterzijde) - dekfineer vrijwel ongevoegd, reparaties toegestaan b.v. wormgaatjes of kleine en grote inzet stukken

Verlijming

MR overeenkomstig EN 314-2 klasse 1 interieur

Diktes

3,0 / 3,6 / 5,5 mm

Afmetingen

2440 x 1220 mm

Gewicht

Ca 600 tot 650 kg/m³

Certificering

MR verlijmd CE-4

Op aanvraag FSC gecertificeerd

Toepassing.

Het aantal toepassingen is zeer breed .